



普利曼™
NCPPI

普利曼（天津）电工绝缘材料有限公司

工厂地址:天津市津南区八里台工业区天华路 11 号

联系人:杨树森

手机: 13821981881

电话:022-28555709 28555708

传真: 022-28555690 28555685

网址: www.polyimide-films.com

邮箱: shusen.yang@tncrltd.com

耐电晕聚酰亚胺有机硅胶带



产品描述 该产品【<CR>耐电晕聚酰亚胺薄膜】为基膜涂硅系列胶粘剂制成的耐高温单面压敏胶带；此产品适用于 PCB 板金手指遮蔽保护，绝缘保护。

典型应用 用于 PCB 板金手指遮蔽保护，绝缘保护

| | | |
|-------------|------|-----------------|
| 产品结构 | 基材 | 【CR 型】PI 薄膜 |
| | 颜色 | 棕色 |
| | 标准规格 | 任意宽度-500mm*33M |
| | 总厚度 | 0.063mm±0.006mm |

性能表

| 产品性能 | 项目 | 单位 | PSTC 标准 |
|------|----------|---------------------|----------|
| 1 | 剥离力（对钢板） | Min5.70N/25mm.width | PSTC-101 |
| 2 | 拉伸强度 | Min105N/25mm.width | PSTC-31 |
| 3 | 断裂伸长率 | Min45% | PSTC-31 |
| 4 | 击穿电压 | Min6.0K | PSTC-51 |
| 5 | 耐高温 | -73℃到 260℃ | --- |

*本数据表中的数据是在一定条件下得出的本产品测定值，并非保证值。

- 保质期：自购买日起 6 个月，胶带储存在 27℃-35℃，湿度 60%的恒温房里，避免阳光直接照射；
- 胶带可贴氟素离型膜；
- 本产品会因顾客的使用条件不同而出现质量，性质和功能方面的差异，详细情况请向本公司工作人员咨询。